

Требования

№ п/п	Наименование Товара	Нормативный документ	Показатель	Требуемое значение показателя
1	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	71-100
2			Температура размягчения по кольцу и шару, °С	не ниже 47
3			Растяжимость при 0°C, см	не менее 3,7
4			Температура хрупкости, °С	не выше -18
5			Температура вспышки, °С	не ниже 230
6			Изменение массы образца после старения, %	не более 0,6
7			Изменение температуры размягчения после старения, °С	не более 7
8			Растяжимость при 25°C, см	не менее 62
9			Температура хрупкости после старения, °С	не выше -15
10			Глубина проникания иглы, при 0°C, 0,1 мм	не менее 21
11			Индекс пенетрации	От -1,0 до +1,0
12			Растворимость, %	не менее 99,0
13			Содержание твердых парафинов, %	не более 3,0