

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100

### 1. Описание объекта закупки

Наименование Товара	Объем товара (тонна)	Показатель	Требуемое значение показателя
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014	300	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	71-100
		Температура размягчения по кольцу и шару, °C	не ниже 47
		Растяжимость при 0°C, см	не менее 3,7
		Температура хрупкости, °C	не выше -18
		Температура вспышки, °C	не ниже 230
		Изменение массы образца после старения, %	не более 0,6
		Изменение температуры размягчения после старения, °C	не более 7
		Растяжимость при 25°C, см	не менее 62
		Температура хрупкости после старения, °C	не выше -15
		Глубина проникания иглы, при 0°C, 0,1 мм	не менее 21
		Индекс пенетрации	От -1,0 до +1,0
		Растворимость, %	не менее 99,0
		Содержание твердых парафинов, %	не более 3,0