

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Наименование товара: Арматура Ø 10 класса А-I (А240)

Объем, тн	22,013
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (А240) Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	10
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	78,5
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,617
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация

2. Наименование товара: Арматура Ø10 класса А-III (А400)

Объем, тн	0,681
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	10
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	78,5
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,617
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация

3. Наименование товара: Арматура Ø10 класса А-III (А500)

Объем, тн	6,208
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А500) Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций».
Номинальный диаметр проката, мм:	10
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	78,5
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,617

Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Наименование товара: Арматура Ø 12 класса А-I (A240)	
Объем, тн	17,193
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (A240) Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	12
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	113,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,888
Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Наименование товара: Арматура Ø 12 класса А-III (A500)	
Объем, тн	0,019
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (A500) Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката, мм:	12
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	113,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,888
Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Наименование товара: Арматура Ø 14 класса А-III (A400)	
Объем, тн	9,485

Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø14 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	14
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	153,9
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	1,208
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Наименование товара: Арматура Ø16 класса А-III (А500)	
Объем, тн	2,343
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А500) Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката, мм:	16
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	201,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	1,578
Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Наименование товара: Арматура Ø16 класса А-I (А240)	
Объем, тн	2,529
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (А240) Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	16
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	201,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	1,578
Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины

Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Наименование товара: Арматура Ø16 класса А- III (А400)	
Объем, тн	52,793
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	16
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	201,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	1,578
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
10. Наименование товара: Арматура Ø 12 класса А-I (А240)	
Объем, тн	6,270
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (А240) Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	12
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	113,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,888
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
11. Наименование товара: Арматура Ø 20 класса А-III (А240)	
Объем, тн	6,270
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	20

Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	314,2
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	2,466
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
12. Наименование товара: Арматура Ø 20 класса А-III (А400)	
Объем, тн	88,805
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø20 изготавливается в соответствии ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	20
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	314,2
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	2,466
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
13. Наименование товара: Арматура Ø 22 класса А-III (А400)	
Объем, тн	1,467
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø22 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	22
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	380,1
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	2,984
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
14. Наименование товара: Арматура Ø25 класса А-I (А240)	

Объем, тн	0,278
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (A240) Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	25
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	490,9
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	3,853
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
15. Наименование товара: Арматура Ø25 класса А-III (A400)	
Объем, тн	51,055
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (A400) Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	25
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	490,9
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	3,853
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
16. Наименование товара: Арматура Ø25 класса А-III (A500)	
Объем, тн	18,641
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (A500) Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката, мм:	25
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	490,9
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	3,853
Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины

Страна происхождения:	Российская Федерация
17. Наименование товара: Арматура Ø 28 класса А-III (А500)	
Объем, тн	3,034
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А500) Ø28 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката, мм:	28
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	615,8
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	4,834
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
18. Наименование товара: Арматура Ø 28 класса А-III (А400)	
Объем, тн	22
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø28 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	28
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	615,8
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	4,834
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
19. Наименование товара: Арматура Ø 32 класса А-III (А400)	
Объем, тн	144,570
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А400) Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	32

Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	804,3
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	6,313
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
20. Наименование товара: Арматура Ø32 класса А-III (А500)	
Объем, тн	44,221
Требования к качеству:	Арматура класса А-III (А500) Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката, мм:	32
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	804,3
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	6,313
Марка стали:	Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
21. Наименование товара: Арматура Ø6 класса А-I (А240)	
Объем, тн	0,036
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (А240) Ø6 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	6
Номинальная площадь поперечного сечения, мм²:	28,3
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,222
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
22. Наименование товара: Арматура Ø8 класса А-I (А240)	
Объем, тн	14,148
Требования к качеству:	Арматура класса А-I (А240) Ø8 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования

	железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката, мм:	8
Номинальная площадь поперечного сечения, мм ² :	50,3
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	0,395
Марка стали:	Ст3сп
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
23. Наименование товара: Вязальная проволока	
Объем, тн	1
Требования к качеству:	Вязальная проволока ОК 1,2 О моток (термически обработанная) изготавливается в соответствии с ГОСТ 3284-74
Номинальный диаметр проката, мм:	1,2
Марка стали:	СТ1КП
Состояние поставки:	Мотки мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
24. Наименование товара: Уголок	
Объем, тн	0,588
Требования к качеству:	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины включительно кривизну проверяют на длине 1 м..
Размер	Высота полки 50мм Толщина полки 5мм
Номинальная масса 1 м длины проката, кг:	3,77
Марка стали:	Ст09Г2С, 09Г2С, 3сп/3пс
Состояние поставки:	Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать: +/- 30 мм – при длине до 4 м включительно; +/- 50 мм – при длине свыше 4 до 6 м включительно; +/- 70 мм – при длине свыше 6 м
Страна происхождения:	Российская Федерация