

6. КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Арматура класса (А- III) A500C Ø32	
Объем	122,329 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A500C Ø32 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «прокат арматурный для железобетонных конструкций».
Номинальный диаметр проката:	32 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	8,040 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 6,310 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Арматура класса (А-III) A500C Ø25	
Объем	74,471 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A500C Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «прокат арматурный для железобетонных конструкций».
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	4,910 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 3,850 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Арматура класса (А-III) A500C Ø16	
Объем	51,284 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A500C Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «прокат арматурный для железобетонных конструкций».
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	2,010 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,58 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Арматура класса (А-I) A240 Ø10	
Объем	52,836 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-I) A240 Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	10 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	0,785 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 0,617 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс

Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Арматура класса (А-III) A400 Ø25	
Объем	58,439 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A400 Ø25 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	25 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	4,910 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 3,850 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Арматура класса (А-III) A400 Ø20	
Объем	7,859 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A400 Ø20 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	20 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	3,140 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 2,466 кг
Марки стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
7. Арматура класса (А-III) A400 Ø16	
Объем	61,451 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-III) A400 Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	2,010 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,580 кг
Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
8. Арматура класса (А-III) A400 Ø10	
Объем	14,281 тн
Требования к качеству:	Арматура класса (А-III) A400 Ø10 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	10 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	0,785 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 0,617 кг

Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
9. Арматура класса (А-I) А240 Ø8	
Объем	4,495 тн
Требования к качеству	Арматура класса (А-I) А240 Ø8 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	8 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	0,503 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 0,617 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация