

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лента «Брит» А 50 х 5 или эквивалент				
Объем поставки				
Единица измерения			Всего	
м.п.			40 205	
Технические характеристики				
Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Температура размягчения по методу Кольцо и Шар	°С	не ниже	80	ГОСТ 11506-73
Температура хрупкости по Фраасу	°С	не выше	- 25	ГОСТ 11507-78
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	мм	не более	60	ГОСТ 11501-78
Водопоглощение в течение 24 часов	%	не более	0,3	ГОСТ 26589-94
Процентное изменение динамической вязкости после воздействия сдвиговой нагрузки при 80 °С	%	не более	20	ГОСТ 33137– 2014
Температура вспышки	°С	не ниже	250	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000)