

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование Товара с указанием конкретных качественных и количественных значений эквивалентности товара</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Количество</b>	<b>Страна происхождения</b>
1	Щебень фр. 40 - 70 мм	т	16 650	Российская Федерация

Таблица 1

<b>Наименование Товара</b>	<b>Нормативный документ на технические условия</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Показатели для определения соответствия</b>	<b>Нормативный документ на методы испытаний</b>
Щебень фр. 40-70 мм	ГОСТ 8267-93	Тип происхождения	Диорит - изверженные (интрузивные)	ГОСТ 8267-93
		Марка по дробимости	Не ниже М1400	ГОСТ 8267-93
		Марка по истираемости, потеря массы при испытании, %	Для И1 до 25 включительно	ГОСТ 8267-93
		Морозостойкость	Не ниже F300	ГОСТ 8267-93
		Содержание зерен слабых пород	Не более 5% по массе	ГОСТ 8267-93
		Устойчивость структуры зерен щебня против распадов	Не более 3% потери массы	ГОСТ 8267-93
		Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов	До 370 Бк/кг	ГОСТ 8267-93