

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Арматура Ø 12-A500	
Объем	9,47 тн.
Требования к качеству	Арматура класса A500 Ø12 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	12 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	1,131 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 0,888 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Арматура Ø 18-A500	
Объем	0,08 тн.
Требования к качеству	Арматура класса A500 Ø18 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	18 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	2,545 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,998 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Арматура Ø 22-A500	
Объем	180,02 тн.
Требования к качеству	Арматура класса A500 Ø22 изготавливается в соответствии с ГОСТ 34028-2016 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
Номинальный диаметр проката:	22 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	3,801 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 2,984 кг
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Арматура класса A400 Ø16	
Объем	1,84 тн
Требования к качеству	Арматура класса A400 Ø16 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Номинальный диаметр проката:	16 мм
Номинальная площадь поперечного сечения:	2,011 см ²
Номинальная масса 1 м длины проката:	не менее 1,578 кг

Марка стали:	25Г2С
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Полоса стальная 4х50	
Объем	0,06 тн.
Требования к качеству	Полоса стальная 4х50 изготавливается в соответствии с ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент»
Ширина:	50 мм
Толщина:	4 мм
Длина:	от 5 000 до 6 000 мм
Прокат:	Горячекатанный
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация
6. Квадрат стальной 80х80	
Объем	7,26 тн.
Требования к качеству	Квадрат стальной 80х80 изготавливается в соответствии с ГОСТ 2591-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный»
Ширина:	80 мм
Толщина:	80 мм
Длина:	от 5 000 до 6 000 мм
Прокат:	Горячекатанный
Марка стали:	Ст3сп/Ст3пс
Состояние поставки:	Прутки или стержни мерной длины
Страна происхождения:	Российская Федерация