

Наименование товара	Минимальные и (или) максимальные значения показателей										
Щебень М1000 фр. 40-70 мм	Щебень из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки по значению дробимости не менее 1000 (фр. 40-70 мм) должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов», по показателям: - Полные остатки на контрольных ситах при расसेве щебня фракции 40-70 мм, должны соответствовать следующим требованиям, где d и D – наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен:										
	<table><tr><td>Диаметр отверстий контрольных сит, мм</td><td>d</td><td>0,5 (d+D)</td><td>D</td><td>1,25D</td></tr><tr><td>Полные остатки на ситах, % по массе</td><td>от 90 до 100</td><td>от 30 до 60</td><td>до 10</td><td>до 0,5</td></tr></table>	Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	0,5 (d+D)	D	1,25D	Полные остатки на ситах, % по массе	от 90 до 100	от 30 до 60	до 10	до 0,5
	Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	0,5 (d+D)	D	1,25D						
	Полные остатки на ситах, % по массе	от 90 до 100	от 30 до 60	до 10	до 0,5						
	- Марка по значению дробимости изверженных, метаморфических и осадочных горных пород 1000.										
	- Марка по значению показателя сопротивления дроблению и износу - не менее И1 (потеря массы не более 25%).										
	- Марка по морозостойкости не менее F300										
	- Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы не более 25%										
	- Содержание глины в комках, % - не более 0,25%										
	- Содержание пылевидных глинистых частиц - до 2,0 %										
- Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ не более 740 Бк/кг											
- Содержание зерен слабых пород не более 5 % масс.											
- Наличие сертификата о соответствии (декларации о соответствии Товара техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)).											
- Асфальтобетонные смеси, изготовленные из минерала, должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части без применения специальных добавок, не менее 4 баллов;											
- Содержание вредных примесей: аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах, не более 50 ммоль/л; сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO ₃ не более 1,5% по массе, пирита не более 4% по массе; слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и другие являются породообразующими минералами, не более 15% по объему; галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора, не более 0,1% по массе; свободных волокон асбеста, не более 0,25% по массе; угля и древесных остатков 1,0% по массе; каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гетита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве не более 15%, не более 10% по объему.											